

		銘建工業(株)					山佐木材(株)	(株)鳥取CLT	西北プライウッド(株)石巻工場	(株)中東	(協)オホーツクウッドピア			(株)サイプレス・スナダヤ						
		CLT工場																		
生産可能能力 (1日8H稼働・年、単位：m3)		30,000					6,000	5,000	4,000	3,000	2,500			10,000						
対応可能なCLTのサイズ	厚さ	60～330mm (30mmラミナの倍数が基本。ラミナ持ち込みの場合、CLTの厚さの範囲内であれば対応可能)					36～450mm (30mmラミナの倍数が基本。の場合、CLTの厚さの範囲内対応可能)60mm以下の3-3、	36～90mm (12mmと30mmラミナの倍数が基本)CLTの厚さの範囲内であれば対応可能	36～270mm CLTの厚さ範囲内であれば対応可能	90～270mm (30mmラミナの倍数が基本)	90～270mm	90～210		60mm～360mm ラミナ厚は30mmが基本であるが、20mm～45mm程度で対応可能						
	幅	300～3,000mm					1000～2,000mm	910・1,000・1250mm 400～1250mmであれば製品をカットして対応可能	300～1,200mm	最大 1,250mm	1,200mm	1,000		最大3,010mm これ以下はカットにより対応可能						
	長さ	900～12,000mm (8,000、9,300、10,000、10,600、11,300、12,000mmの製品をカット) ※JAS製品は900以上					500～4,000mm (3,000もしくは4,000mmの製品	1,820・2,000・3000・4000mm 1300～4000mmであれば製品をカットして対応可能	1800・3000・4000・5000・6000mm (6100mm以内であれば対応可能) (8200mmに申請予定)	最長 6,200mm	6,250mm	3,650		最長12,000mm これ以下はカットにより対応可能						
ラミナ	幅	122 / 160mm					123	85～150mm	100～160mm	120mm	120mm～	105mm～	120mm～	120/150mm						
	認定番号	JPIC-CL6					JPIC-CL2	JPIC-CL3	JPIC-CL5	JPIC-CL7	JPIC-CL8		JPIC-CL10							
	認定時期	2016年8月	2016年10月	2017年8月	2017年9月	2018年6月	2014年6月	2018年8月	2016年4月	2016年9月	2017年2月		2019年8月	2018年7月 2019年7月						
JAS	強度区分	スギ	スギ・ヒノキHB	カラマツ	ヒノキ	トドマツ	Mx-90-7-7 A種	ヒノキ・スギ	Mx60-3-3	Mx-60-9-9	Mx-60-9-9	Mx-120-9-9	Mx-120-7-7	Mx-90-9-9	杉	ヒノキ				
		Mx-90-9-9	Mx-120-9-9	Mx-90-9-9	Mx-90-9-9	Mx-90-9-9	Mx-90-5-7 A種	ヒノキ・スギ	S60-3-3	Mx-60-7-7	Mx-60-7-7	Mx-120-7-7	Mx-120-5-5	Mx-90-7-7	S60-9-9	S1209-9				
		Mx-90-7-7	Mx-120-7-7	Mx-90-7-7	Mx-90-7-7	Mx-90-7-7	Mx-90-5-5 A種	ヒノキ・スギ	スギ同一等級2020年7月取得	Mx-60-5-7	Mx-60-5-5	Mx-120-5-5	Mx-120-3-3	Mx-90-5-5	S60-7-7	S1207-7				
		Mx-90-5-7	Mx-120-5-7	Mx-90-5-7	Mx-90-5-7	Mx-90-5-7	Mx-90-3-3 A種	ヒノキ・スギ		Mx-60-5-5	Mx-60-3-3	Mx-120-3-3	Mx-90-7-7	Mx-90-3-3	S60-5-7	S1205-7				
		Mx-90-5-5	Mx-120-5-5	Mx-90-5-5	Mx-90-5-5	Mx-90-5-5	Mx-60-9-9 B種に限る		※2019年10月製造施設の変更	Mx-60-3-4	Mx-60-3-4	Mx-90-9-9	Mx-90-5-5	Mx-60-9-9	S60-5-5	S1205-5				
		Mx-90-3-4	Mx-120-3-4	Mx-90-3-4	Mx-90-3-4	Mx-90-3-4	Mx-60-7-7			Mx-60-3-3	S60-7-7	Mx-90-7-7	Mx-90-3-3	Mx-60-7-7	S60-3-4	S1203-4				
		Mx-90-3-3	Mx-120-3-3	Mx-90-3-3	Mx-90-3-3	Mx-90-3-3	Mx-60-5-7			S60-9-9	S60-5-5	Mx-90-7-5	Mx-90-3-3	Mx-60-5-5	S60-3-3	S1203-3				
		S90-9-9		S90-9-9	S90-9-9	S90-9-9	Mx-60-5-5			S60-7-7	S60-3-3	Mx-90-3-3								
		S90-7-7		S90-7-7	S90-7-7	S90-7-7	Mx-60-3-3 Mx60-3-4			S60-5-7										
		S90-5-7		S90-5-7	S90-5-7	S90-5-7	S60-9-9 B種に限る			S60-5-5										
		S90-5-5		S90-5-5	S90-5-5	S90-5-5	S60-7-7			S60-3-4										
	S90-3-4		S90-3-4	S90-3-4	S90-3-4	S60-5-7														
S90-3-3		S90-3-3	S90-3-3	S90-3-3	S60-3-3 S60-3-4															
構成	異等級、同一等級					異等級、同一等級	異等級	異等級、同一等級	異等級、同一等級	異等級			同一等級							
種別	A種					A種、B種	A種	A種	A種	A種			A種							
ラミナ等級区分	機械等級区分 (一部MSR)	機械等級区分				機械等級区分 機械等級区分(MSR区分)	機械等級区分	目視区分、機械等級区分	機械等級区分(内層は目視区分もあり)	機械等級区分		機械等級区分	機械等級区分							
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂 (使用環境B) ※幅はぎなし					水性高分子イソシアネート系樹脂(使用環境B)	なし	水性高分子イソシアネート系樹脂B・C	メラミン系接着剤(使用環境A)	レゾルシノール(使用環境A)		レゾルシノール(使用環境A)	メラミン系接着剤(使用環境A・B)						
							レゾルシノール(使用環境A)		レゾルシノール(使用環境A・B)			水性高分子イソシアネート系樹脂B・C								
	幅はぎ						水性高分子イソシアネート系樹脂 (使用環境B) ※幅はぎなし	水性高分子イソシアネート系樹脂(使用環境B)	酢酸ビニル樹脂系エマルション形	水性高分子イソシアネート系樹脂	レゾルシノール・フェノールにて可能であるが、JAS認定範囲外		酢酸 ビニール		ホリウレタン or レゾルシノールにて可能であるが、JAS評価なし					
							水性高分子イソシアネート系樹脂(使用環境B)	水性高分子イソシアネート系樹脂 (使用環境B) 2020年6月取得	水性高分子イソシアネート系樹脂B・C	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤(使用環境A)	レゾルシノール使用環境A・B			レゾルシノール(使用環境A)	水性高分子イソシアネート系樹脂(使用環境B)					
積層	レゾルシノール(使用環境A)												レゾルシノール(使用環境A)		レゾルシノール(使用環境A)					
	樹種						スギ、ヒノキ・スギHB、カラマツ、ヒノキ、トドマツ					スギ、ヒノキ・スギHB	スギ	スギ	スギ (ヒバ異等級追加取得予定)	カラマツ	カラマツ	トドマツ	スギ、ヒノキ	
ホルムアルデヒド放散量区分	非ホルムアルデヒド系接着剤(2017/11)						F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆	F☆☆☆☆			F☆☆☆☆					
幅はぎ評価プライ	なし						なし	なし	なし	なし	なし	なし			なし					
問合せ	名称						銘建工業(株) 木質構造事業部					山佐木材(株)下住工場	(株)鳥取CLT	西北プライウッド(株)	(株)中東 本社工場	協同組合 オホーツクウッドピアCLT工場			(株)サイプレス・スナダヤ	
	住所						〒719-3224 岡山県真庭市目木1-6					〒893-1206 鹿児島県肝属郡肝付町前田2090	〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺70	〒986-0844 宮城県石巻市重吉町1番地7	〒923-1201 石川県能美市岩内町ヤ1-9	〒091-0022北海道北見市留辺薬町旭東11			〒799-1101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲1171-1	
	電話番号						0867-42-3660					0994-31-4141	0859-39-6888	0225-95-5181	0761-58-0100	0157-67-2323			0898-72-2421	
	ファックス番号						0867-42-5240					0994-31-4142	0859-39-6885	0225-95-5867	0761-58-0210	0157-67-2324			0898-72-2422	
	URL						http://www.meikenkogyo.com					http://www.woodist.co.jp	http://www.tottoriclt.co.jp/	http://www.seihoku.gr.jp/	http://www.chuto.jp/	http://www.rubeshibe-rinsan.com/pages/15_okhotsk/			http://www.sunadaya.co.jp/	
参考																				
合法木材供給事業者認	認定団体						日本集成材工業協同組合					日本集成材工業協同組合	鳥取県木材協同組合連合会	日本合板工業組合連合会	日本集成材工業協同組合 木材産業振興協会 材推進制度	北海道木材産業協同組合連合会			日本集成材工業協同組合	
	認定番号	日集協27第55号(主たる製品 集成材)					日集協27第68号(主たる製品 集成材)	鳥木連第14号	JPMA 09-110	日集協27第017号 合法材木連第010号 第060044号	道木連第104号			日集協30第007号						

ウッドエナジー(協)	
500	
36～270mm (30mmラミナの倍数が基本。ラミナ持ち込みの場合、CLTの厚さの範囲内であれば対応可能)	
300～980mm	
300～4,000mm (4,000mmの製品をカット)	
100～120mm	
JPIC-CL4	
2016年3月	
Mx-60-9-9 Mx-60-7-7 Mx-60-5-5 Mx-60-3-3	
異等級 A種	
機械等級区分	
—	
水性高分子イソシアネート系樹脂 (使用環境C)	
スギ	
F☆☆☆☆	
なし	
ウッドエナジー協同組合	
〒889-3215 宮崎県日南市南郷町榎原甲2091	
0987-68-1038	
0987-68-1080	
http://www.woodenergy.or.jp	
宮崎県木材協同組合連合会	
宮木連第14号(スギ集成材)	